

Wärmedämmung des Liapor Super-K-Plus [W/(mK)]

nach Zulassung Z-17.1-815 des Deutschen Instituts für Bautechnik

Steinrohdklasse [kg/dm ³]	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)]		Festigkeitsklasse
	LM Ultra	LM 21	
0,45	0,11	0,12	2
0,50	0,12	0,13	
0,55	0,13	0,13	
0,60	0,14	0,14	
0,65	0,14	0,15	
0,70	0,15	0,15	4
	LM 36	Normalmörtel	2
0,45	0,14	0,18	
0,50	0,14	0,18	
0,55	0,16	0,18	
0,60	0,16	0,18	
0,65	0,18	0,21	
0,70	0,18	0,21	
			2, 4
			4