

Wärmedämmung Liapor Compact [W/(mK)]

nach Zulassung Z-17.1-839 des Deutschen Instituts für Bautechnik

Steinrohdichteklasse [kg/dm ³]	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m K)]		Festigkeitsklasse
	LM 21/ LMUltra	LM 36	
0,50	0,13	0,14	2
0,55	0,14	0,16	
0,65	0,16	0,18	2, 4