

Wärmeleitfähigkeit Liapor SL [W/(mK)]

nach Zulassung Z-17.1-816 des Deutschen Instituts für Bautechnik

Steinrohdichteklasse [kg/dm ³]	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)]				Festigkeitsklasse
	Isokern 50		Isokern 68		
	LM Ultra	LM 21	LM Ultra	LM 21	
0,45	0,09	0,09	0,10	0,10	2
0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	
0,55	0,10	0,11	0,11	0,11	2, 4