

Wärmeleitfähigkeit Liapor SL-Plan [W/(mK)]

nach Zulassung Z-17.1-817 des Deutschen Instituts für Bautechnik

| Steinrohdklasse [kg/dm ³] | Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)] | | Festigkeitsklasse |
|--|--|------------|-------------------|
| | Isokern 50 Dünnbettvermörtelung ¹⁾ | Isokern 68 | |
| 0,45 | 0,09 | 0,10 | 2 |
| 0,50 | 0,10 | 0,10 | |
| 0,55 | 0,10 | 0,10 | 2, 4 |

1) SAKRET-Liapor-Plankleber